

21450024/37 KERTI ASZTAL ROME-25

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



Az asztallap HPL (High Pressure Laminate), azaz nagy nyomáson préselt laminált anyagból készül. Ez teszi az anyagot kiváló minőségűvé és rendkívül robusztussá, ezért különösen alkalmas kültéri használatra.

A HPL táblák előállításához több réteg papírt melamingyantába áztatnak. Keményedés után a gyanta hőre keményedő műanyagot hoz létre. Ez azt jelenti, hogy az anyag nem deformálódik tovább, és akár 180°C-os hőmérsékletet is kibír.

Az impregnált papírrétegeket nagy nyomás és hő hatására formázzák. Ez több mint 120°C-os hőmérsékletet és legalább 5 MPa nyomást jelent. Így jobban érzékelheti, hogy milyen hatalmas nyomás uralkodik a HPL gyártása során: A víznyomás 100 méteres mélységben körülbelül 1 MPa.

A gyártás során a magpapírréteg fölé egy díszítőpapírt és egy átlátszó fedőréteget helyeznek. Ez a két fedőréteg alkotja végül a HPL-lap felületét.

Ez fagyálló és könnyen tisztítható. A HPL normál használat mellett viszonylag karcálló is.

Az időjárásálló HPL nemcsak a közvetlen napfényt és az esőt viseli el hosszú ideig, hanem a magas páratartalom, például a köd esetén sem okoz problémát.

A felület általában könnyen tisztítható tiszta vízzel vagy szappanos vízzel. Sok esetben még a filctollak vagy graffitik is maradék nélkül eltávolíthatók a HPL táblákról egy megfelelő tisztítószerrel. A HPL azonban a ragasztókkal is eléri a határait.

Vigyázat!

Tisztításkor ne használjon csiszoló vagy súrolószereket. Ezek érdesítik a felületet, és tönkreteszik a HPL tábla védő- és díszítőrétegét. A karcolások és a fényességszint változása a következmények között szerepel.

Mivel a felület nem nyújt táptalajt a baktériumoknak, a deszkák nagyon higiénikusak, ezért gyermekes családok számára is ajánlottak.

A HPL préselt papírrétegeiben található melamingyanta lángállóvá teszi őket. Az anyag tűz esetén sem olvad meg, és hosszú ideig megőrzi stabilitását. A legtöbb esetben még a nem teljesen eloltott cigarettacsikkek sem tudnak kárt tenni az anyagban.

Mindazonáltal a mindenre képes HPL-nek van néhány hátránya is.

Például, ha a tábla felületét vágják vagy megsérül, akkor a szilárdsága ellenére az anyag megduzzad. Ez a papírrétegeknek köszönhető, amelyek magukba szívják a nedvességet, és a nedves papírhoz hasonló szerkezetet vesznek fel. Amint azt a nedves újságpapírból is ismerheti, a papír még száradás után sem tér vissza eredeti, sima állapotába. Ezáltal a karton egyenetlenné válik.

Előfordulhatnak vízfoltok vagy olajok, zsírok vagy naptej okozta foltok is. Mivel az anyagokat a nap beégeti, csúnya foltok keletkeznek, amelyeket már nem lehet eltávolítani. A naptej szintén megtámadja a HPL-lap felületét. Ezért a napkrémet azonnal el kell távolítani az asztallapról egy nedves ruhával.

A védőburkolat nemcsak a szélről és az időjárásról védi az asztallapot, hanem a szennyeződésektől is. Különösen a HPL asztallapok esetében ügyeljen arra, hogy a borítás és az asztallap felülete között elegendő távolság legyen a penészfoltok és a felületi sérülések elkerülése érdekében. Ha a védőburkolat lágyítószereket tartalmaz, ezek károsíthatják az asztal felületét. Ez akkor is előfordulhat, ha műanyag terítőket vagy terítőket használ. Ezért javasoljuk, hogy éjszakára és eső esetén távolítsa el a terítőket és terítőket az asztallapról.

Helyezzen egy összecsukható széket, virágtartót vagy hasonlót az asztal és a védőborítás közé, hogy a víz könnyebben le tudjon folyni, és a - lehetőleg légáteresztő - védőborítás gyorsan megszáradjon. Gondoskodjon arról, hogy a levegő tudjon keringeni, és a páralecsapódás el tudjon távozni az asztalok alól. Ehhez rendszeresen szellőztesse ki a védőburkolatot.